

粘着加工品 PL#のご案内**1. 対象製品**

品番	成分	加工方法
PL#	合成ゴム系粘着剤	ホットメルト

2. 基本性能（弊社測定値）**（1）被着材別粘着強力（90度引き剥がし粘着力：N/cm）**

被着材	測定温度	PL#
SUS	0℃	16
	20℃	13
	40℃	11
ABS	20℃	14
硬質PVC	20℃	13
軟質PVC（初期）	20℃	17

※軟質PVCへの長期間取付けは、可塑剤の影響により粘着強力の低下懸念がございます。

（2）保持力（せん断保持力）

測定温度	荷重	被着材：SUS板
		PL#
40℃	32g/cm ²	○
		ス ^レ 無し
	64g/cm ²	○
		ス ^レ 1.0mm>
60℃	32g/cm ²	○
		ス ^レ 1.0mm>
	64g/cm ²	○
		ス ^レ 1.5mm>

* 保持記号 ○：24hr 保持可（ス^レ3mm以下）

※上記数値は弊社測定値であり保証値ではございません。

以上