

# 駐車場のアスファルト床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



## 施工時間の目安

### 25㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	8時間
塗装完了後乾燥時間	2日

## 塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使用時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすりながら水洗い。最低24時間以上乾燥させる。						—	24h以上	—	
下塗り	IPシリカシーラー	水200% 希釈	ハケ ローラー	1	0.10~0.20 (粗粒: 0.20~0.40)	240~480㎡ (粗粒: 120~240㎡)	—	—	2h以上 24h以内	—
上塗り	IPシリカ	水3~5% 希釈	ハケ ローラー	2	1回目:0.27~0.45 2回目:0.18~0.27 (粗粒:1回目: 0.36~0.63 2回目:0.27~0.54)	25~40㎡ (粗粒: 15~28㎡)	—	2h以上	—	24h以上 完全硬化 2日以上

## 塗り方（施工手順）

- 1 素地調整をする** **乾燥24h以上**  
アスファルトが新設の場合は2週間以上期間を空け、表面の油分を除去してください。デッキブラシなどを使ってアスファルトのくぼみにたまった土砂を水洗いで取り除いてください。油分がある場合は中性洗剤を使用してください。その後最低24時間以上乾燥させ、完全に水分がない状態にしてください。
- 2 マスキング養生**  
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 下塗り塗装 IPシリカシーラーを塗る** **乾燥2h以上24h以内**  
塗料の量に対して水を200%（塗料1に対し水2）の割合で薄めて使用します。出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りしてください。上塗り塗料をはじかないよう、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 4 上塗り2度塗り IPシリカを塗る** **各乾燥2h以上**  
塗料の量に対して水を3~5%の割合で薄めて使用します。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面をローラーで塗ります。1度塗り後2時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 5 養生撤去**  
塗装後24時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 6 完成** **車両駐車：2日後**  
乾燥不足のまま車両を乗り入れると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上経過してから車やトラックを駐車してください。乾燥時間が長いほど耐摩耗性が高まりますので、できれば1週間乾燥させてください。  
**乾燥時間：歩行可能 24時間、車両駐車可能 2日後（できれば1週間）/20℃の場合**

## 株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL：06-6659-2321