

駐車場のアスファルト床を自分で塗る塗料&塗装道具セット

施工仕様書



施工時間の目安

30m²の場合

清掃を除く作業時間	10時間
塗装完了後乾燥時間	24時間

塗装仕様書 (工程表)

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすりながら水洗いを行う。その後最低24時間以上乾燥させる。						—	24h以上	—	
下塗り	ポウジンテックスアスファルトシーラー	無希釈	ハケ ローラー	1	0.2~0.3	53~80m ²	—	—	4h以上 24h以内	—
上塗り	ポウジンテックス#5500N	—	ハケ ローラー	2	0.5~0.8	10~16m ²	—	2h以上	—	5h以上 完全硬化 24h以上

塗り方 (施工手順)

- 床の汚れを掃除して落とす** 乾燥24h以上
アスファルトが新設の場合は2週間以上期間を空けてから塗装してください。デッキブラシなどを使ってくぼみにたまった土砂を取り除きながら水洗いしてください。油分がある場合は中性洗剤を使用してください。その後、最低24時間以上乾燥させ、完全に水分がない状態にしてください。
- マスキング養生**
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 下塗り塗装 ポウジンテックスアスファルトシーラーを塗る** 乾燥4h以上24h以内
出入口から最も遠い場所から刷毛とローラーで1度塗りしてください。乾燥が不足していると上塗り塗料をはじいて剥がれてしまいますので、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 上塗り2度塗り ポウジンテックス#5500Nを塗る** 各乾燥2h以上
細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面をローラーで塗ってください。1度塗り目は塗りムラがあっても気にせず全体に塗装してください。2時間乾燥させてから2度塗りを行ってください。
- 養生撤去**
塗装後5時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 完成** 重量物走行：24時間後
乾燥不足のまま車両を駐車したり通行したりすると、凹みや割れ・剥がれなどのトラブルの原因になります。塗装後24時間以上経過してから車両を乗り入れてください。
乾燥時間：歩行可能 5時間、重量物走行可能 24時間後/23℃の場合

株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL : 06-6659-2321