

屋外工場床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



施工時間の目安

50㎡塗料のみの場合

| | |
|-----------|-----|
| 清掃を除く作業時間 | 7時間 |
| 塗装完了後乾燥時間 | 8時間 |

塗装仕様書（工程表）

| 工程 | 使用塗料 | 配合比 希釈率 | 塗装方 法 | 塗回 数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/ 回) | 塗面積 (㎡/缶セッ ト) | 可使時 間 (23℃) | 塗装間隔 | | |
|----------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | 工程内 | 工程間 | 歩行可 能 |
| 素地調 整 | ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。 | | | | | | | — | 24h以 上 | — |
| 下塗り | フロアトップアクアプライマー ハエレ オ | 20 : 2 : 1 (主剤 : 硬化剤 : 水) | ハケ ローラー | 1 | 0.10 | 55㎡ | 1h以内 | — | 2h以上 24h以 内 | — |
| 上塗り | フロアトップアクアフォルティス | 12 : 1.5 : 1.5 (主剤:硬化剤:水) | ハケ ローラー | 2 | 0.15 | 50㎡ | 1h以内 | 1h以 上 | — | 1h以上 完全硬 化 8h以上 |

※可使時間について

可使時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

- ・フロアトップアクアプライマー ハエレオ：1時間以内
- ・フロアトップアクアフォルティス：1時間以内

塗り方（施工手順）

- 1 素地調整をする** **乾燥24h以上**
新打設のコンクリート面では、夏季30日以上・冬季40日以上養生して乾燥させてください。汚れがある場合はブラシでこすり水洗いし、最低24時間以上乾燥させてください。乾燥不足のまま塗装すると剥がれや膨れの原因になります。
- 2 マスキング養生**
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 下塗り塗装 フロアトップアクアプライマー ハエレオを塗る** **乾燥2h以上24h以内**
可使時間1時間以内のため、使用する分だけ都度配合してください。「**硬化剤 : 水 = 2 : 1**」の割合で硬化剤に水を加え、よく振って乳化させてください。乳化した硬化剤を主剤の入った容器に加えます。容器に蓋をしてから逆さにして、30回以上振って混ぜます。その後、蓋を開けて添加剤を入れ、再度蓋をしてから容器を逆さにしてよく振り混ぜてください。出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りし、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 4 上塗り2度塗り フロアトップアクアフォルティスを塗る** **各乾燥1h以上**
可使時間1時間以内のため、1度塗りごとに使用する分だけ都度配合してください。**12 : 1.5 : 1.5**（主剤 : 硬化剤 : 水）の割合で混合します。硬化剤に水を入れ蓋を閉めてよく振り混ぜた後、主剤に加えてさらに混ぜてください。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ります。1度塗り後1時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 5 養生撤去**
塗装後1時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 6 完成** **重量物走行 : 8時間後**
乾燥不足のまま重量物を乗せたり通行すると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後8時間以上（23℃）経過してから車・フォークリフト等を移動してください。
乾燥時間 : 歩行可能 1時間、重量物走行可能 8時間後 / 23℃の場合

株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL : 06-6659-2321