

# 屋外倉庫床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



## 施工時間の目安

### 50㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	7時間
塗装完了後乾燥時間	8時間

## 塗装仕様書 (工程表)

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方 法	塗回 数 (回)	塗付量 (kg/㎡/ 回)	塗面積 (㎡/缶セッ ト)	可使時 間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可 能
素地調 整	ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以 上	—
下塗り	フロアトップアクアプライマー ハエレ オ	20 : 2 : 1 (主剤 : 硬化剤 : 水)	ハケ ローラー	1	0.10	55㎡	1h以内	—	2h以上 24h以 内	—
上塗り	フロアトップアクアフォルティス	12 : 1.5 : 1.5 (主剤:硬化剤:水)	ハケ ローラー	2	0.15	50㎡	1h以内	1h以 上	—	1h以上 完全硬 化 8h以上

※可使時間について

可使時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

- ・フロアトップアクアプライマー ハエレオ : 1時間以内
- ・フロアトップアクアフォルティス : 1時間以内

## 塗り方 (施工手順)

- 1 素地調整をする** **乾燥24h以上**  
新打設のコンクリート面では、夏季30日以上・冬季40日以上養生して乾燥させてください。汚れがある場合はブラシでこすり水洗いし、最低24時間以上乾燥させてください。乾燥不足のまま塗装すると剥がれや膨れの原因になります。
- 2 マスキング養生**  
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 下塗り塗装 フロアトップアクアプライマー ハエレオを塗る** **乾燥2h以上24h以内**  
可使時間1時間以内のため、使用する分だけ都度配合してください。「**硬化剤 : 水 = 2 : 1**」の割合で硬化剤に水を加え、よく振って乳化させてください。乳化した硬化剤を主剤の入った容器に加えます。容器に蓋をしてから逆さにして、30回以上振って混ぜます。その後、蓋を開けて添加剤を入れ、再度蓋をしてから容器を逆さにしてよく振り混ぜてください。出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りし、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 4 上塗り2度塗り フロアトップアクアフォルティスを塗る** **各乾燥1h以上**  
可使時間1時間以内のため、1度塗りごとに使用する分だけ都度配合してください。**12 : 1.5 : 1.5** (主剤 : 硬化剤 : 水) の割合で混合します。硬化剤に水を入れ蓋を閉めてよく振り混ぜた後、主剤に加えてさらに混ぜてください。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ります。1度塗り後1時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 5 養生撤去**  
塗装後1時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 6 完成** **台車通行 : 8時間後**  
乾燥不足のまま台車を使用したり通行したりすると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後8時間以上 (23℃) 経過してから台車通行や機械の移動を行ってください。  
**乾燥時間 : 歩行可能 1時間、台車通行可能 8時間後 / 23℃の場合**

## 株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL : 06-6659-2321